

Skamol Lime Mortar

| | Værdi | Enhed |
|--|-------------|----------------|
| Blandingsforhold | | |
| Hydreret kalk | 35 | kg |
| Hydraulisk kalk (NHL) | 65 | kg |
| Kvartssand | 499 | kg |
| Naturalatex | <1 | % |
| Egenskaber | | |
| Kloridindhold | <0,1 | % |
| Varmeledningsevne (tabelværdi) | 0,90 | W/mK |
| Holdbarhed mod frost/tø | MX1 til MX4 | |
| Generelt | | |
| Sækstørrelse | 20 | kg |
| Forbrug (pr. sæk) | 2,5 | m ² |
| Holdbarhed | 24 | måneder |
| Hældetemperatur | +5 til +25 | °C |
| Åbningstid ved +20°C | 60 | minutter |
| Tilsat vand (pr. sæk) | 4,5 | l |
| Klassifikationsreaktion ved brand (EN 13501-1 + A1) | Klasse A1 | |
| HS-toldnummer (harmoniseret varebeskrivelses- og kodningssystem) | 3824.50.90 | |
| Farve | Råhvid | |



Disse data er gennemsnitlige resultater af tests gennemført i henhold til standardprocedure med forbehold for udsving. De anførte data er tilvejebragt i god tro som en teknisk service og kan ændres uden varsel. Der tages forbehold for fejl og trykfejl. Revisionsnummer: 8.12.2023